

B110C

- ▶ Bonne résistance à la chaleur jusqu'à 150°C.
- ▶ Bonne résistance aux substances chimiques et aux solvants.
- ▶ Adapté à une large gamme de supports synthétiques : film PET/PP/PE/PVC...
- ▶ Ce ruban est doté d'un couchage spécifique Ricoh assurant une grande fiabilité et une meilleure cohésion du ruban avec la tête thermique.

▶ PROPRIÉTÉS DU RUBAN

Épaisseur totale du ruban : < 9µm



Point de fusion de l'encre : 83°C

Épaisseur du film polyester : 4,5µm



Résistance au déchirement : > 200N/mm²

Coefficient de friction : < 0,045



Densité de transmission : 1,00 mini

▶ CONDITIONS GÉNÉRALES

Conditions d'utilisation : 5 à 35°C avec 30 à 85% d'humidité relative.

Durée de vie en stock : 24 mois après la date de découpe.

Conditions de stockage : stockage à l'intérieur à l'abri de la lumière directe du soleil, tenir éloigné de toute source directe de chaleur, éviter les séjours prolongés dans une pièce ayant un niveau d'humidité élevé.

▶ CERTIFICATIONS / DIRECTIVES

- TSCA (Toxic Substances Control Act)
- RoHS
- WEEE
- 2003/11/EC
- 2000/53/EC
- 76/769/EEC
- ISO EN71-3
- REACH



► PROPRIÉTÉS D'IMPRESSION

	Papier non couché	Papier couché	PET	PP	PE	PVC
Compatibilité	⊗	⊗	☑	☑	☑	☑
Densité de l'image	-	-	1,53	1,57	1,57	1,46

Vitesse maximale d'impression 4 IPS

Remarque : Le lissé Bekk pour les supports doit être au-dessus de 2000s.

Résolution de l'image sur le papier & film :

Taille minimum :

- Pour les lignes : 0,1mm

- Pour les caractères : 1,0mm


► DURABILITÉ DE L'IMAGE IMPRIMÉE

TESTS	RÉSULTATS	B110C sur polyester blanc mat standard
Frottement + chaleur (100°C) Frottement avec un carton (poids 1kg - 50 aller-retour)	ANSI > B	Huile moteur 250
Chaleur (220°C) Gradient de chaleur 3,6kgF/cm ²	Pas d'encre sur le tissu	Liquide de frein 70
Friction 50 aller-retour avec un rub tester	ANSI > B	Liquide lave-glace 250
Lumière Lampe Xénon à 650W/m ²	ANSI A	Diesel 250
Eau 24 heures dans l'eau	ANSI A	Essence 160
		IPA 250
		Éthanol 180

Aler-retour jusqu'à un début d'effacement

- Mai 2014 -

► DURABILITÉ DU B110C



5 : pas de dégradation

0 : effacé



B110C sur un support polyester blanc standard



B110C sur un support polyester spécifique*

* dédié à la résistance aux solvants